



# Arbetsanvisning **Utomhus**

## [ALT 1] MÅLNING MED STANDARDKULÖR MED TERPENTIN / LINOLJESPÄDNING

Underlag sågade | hyvlade träytor samt PH-neutral puts. Ger halvblank glans.

1. Blanda grundfärg enligt följande: 35% färg | 50% rå linolja | 15% terpentin. Stryk denna grundfärg väl. Torktiden varierar beroende på väderlek. Beräkna 3-4 dygn vid torr och varm väderlek. Ytan skall kännas torr och lite sträv när man drar med handen över den. På kådrikt trä kan man minska andelen rå linolja och öka andelen terpentin.
2. Mellanstryk med utspädd färg på hyvlade ytor. Späd färgen 10-20% med terpentin på sågad yta. Låt torka minst 2-3 dygn.
3. Slutmåla med utspädd färg. För jämnare utflytning | glans späd med ca 5- 10% kokt linolja alt. soloxiderad linolja eller linoljelack.

## OMMÅLNING AV TIDIGARE LINOLJEFÄRGS MÅLAD YTA ELLER YTA MÅLAD MED ANNAN FÄRGTYP

Skrapa bort löst sittande färg och tvätta ytan. Är den rengjorda ytan kraftigt sugande målar ni enligt punkt 1. Är ytan fet och mättad med gammal linolja målar ni med färgen spädd med 10 % terpentin. Måla sedan enligt 2 och 3.

## [ALT 2] UTAN LÖSNINGSMEDEL

Målning med Standardkulör med olje-spädning utan terpentin.

Underlag sågade | hyvlade träytor samt PH-neutral puts. Ger halvblank glans.

1. Blanda grundfärg enligt följande: 30% färg | 70% rå linolja. Låt torka minst 4-5 dagar.
2. Måla med utspädd färg. Låt torka minst 2-3 dygn.
3. Slutmåla med utspädd färg. För jämnare utflytning/glans späd med ca 5-10% kokt linolja alternativt soloxiderad linolja.

## OMMÅLNING AV TIDIGARE LINOLJEFÄRGS MÅLAD YTA ELLER YTA MÅLAD MED ANNAN FÄRGTYP

Skrapa bort löst sittande färg och tvätta ytan. Är den rengjorda ytan kraftigt sugande målar ni enligt punkt 1. Är ytan fet och mättad med gammal linolja målar ni med färgen spädd med 10 % rå linolja. Måla sedan med outspädd färg 1-2 gånger.

### **MÅLNING MED STANDARDKULÖR EN STRYKNING**

Underlag sågat trä. Ger matt glans. Välj en standardkulör och blanda enligt följande: 50% färg | 40% rå linolja | 10% terpentin. Stryk färgen i ett jämnt lager. Färgen har så god täckförmåga att ytan får kulör av denna enda strykning. Underlaget suger in överskottet av linoljan och ytan får matt glans efter ett dygn. Denna enkla behandling är lämplig på plank, staket och fasader där man önskar en slamfärgsliknade effekt.

### **MÅLNING MED STANDARDKULÖR PÅ METALL**

Ger halvblank glans. Rostskyddsmåla bart järn med järnmönja. Stryk 2 gånger. Späd första strykningen med 10% terpentin. Järnmönjan behöver inte målas över om man önskar den kulören. Vill man ha annan slutkulör, välj en av våra standardkulörer och stryk med färgen outspädd 2 gånger. Vänta minst två dygn mellan strykningarna.

### **MÅLNING MED STANDARDKULÖR VIT PUTS**

Denna färg ska inte spädas och målas på PH-neutrala putsytor eller tidigare målade putsytor. Innehåller terpentin. Appliceras 2 gånger tunt och jämnt med pensel eller roller. Färgen torkar upp halvblank.

### **TIPS**

- Vill man ha en blankare yta kan den färdigmålade ytan fernissas med Le Tonkinois Bio impression, tidigast efter två veckor.
- För att få en smutsavvisande yta på sågat trä, rekommenderas grov avslipning efter grundmålningen.